

Изм. 07.23.09.086-2016 А 11.10.16

Таблица 5

Показатель сплошности (контроль наклонным пре- образователем)	Марка стали					
	10ГН2МФА			10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш, 10ГН2МФА-А		
	Толщина поковки, мм					
Фиксации подлежат не- сплошности эквивалент- ной площадью (S_0), и бо- лее, мм ²	до 150	свыше 150 до 200	свыше 200	до 150	свыше 150 до 200	свыше 200
	5	10	20	5	10	20
Не допускаются несплош- ности эквивалентной пло- щадью (S_1) и более мм ²	20	40	40	10	20	40

Примечание: Не допускаются:

- непротяжённые несплошности эквивалентной площадью от S_0 до S_1 если они образуют скопления из пяти и более несплошностей при расстоянии между наиболее удалёнными несплошностями равном или меньшем толщины,
- несплошности эквивалентной площадью S_0 и более, если они оценены, как протяжённые.